

FDB SILVER SK BLUE CONNECT

Anschlussstreifen für Dampf- und Konvektionssperre

ANWENDUNGSBEREICH

FDB SILVER SK BLUE CONNECT ist ein kaltselbstklebender und brandlastarmer Anschlussstreifen für Dampf- und Konvektionssperren gemäß DIN 13984 und DIN 18234 für Flachdächer oder flach geneigte Dächer. Auf metallischen Untergründen ist kein Primer notwendig. Andere Untergründe und Flächen wie z.B. Beton oder Holz sind möglich. Zur Verbesserung der Klebekraft ist hier dann eventuell eine Untergrundvorbehandlung mit **FDB CONNECT PRIMER** notwendig und durch eigenständige Klebeversuche abzusichern.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


FDB SILVER SK BLUE CONNECT ist reißfest und rissüberbrückend sowie frei von Silikon, Lösemittel und Bitumen. **FDB SILVER SK BLUE CONNECT** erfüllt die Anforderungen der DGNB in allen Qualitätsstufen bzgl. Gehalt an Blei und Zinn sowie SVHC < 0,1 %.

Zulassung durch MPA TU Braunschweig

- Heizwert gemäß DIN 18234 < 10.500 kJ.
- Brandverhalten gemäß DIN EN 13501-1 Klasse E.
- Wasserdampfdiffusionswiderstand gemäß DIN EN 1931 $s_d > 1.500$ m.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Alle Untergründe sind so vorzubereiten, dass eine schadenfreie, dauerhafte Verlegung von **FDB SILVER SK BLUE CONNECT** sichergestellt ist. Die Klebeflächen müssen trocken, staub-, fett- und ölfrei sein. Bei Temperaturen von unter +5 °C ist eine sichere Klebung bedingt möglich aber durch eigenen Versuche abzusichern. Der 30 cm-Streifen hat eine werkseitig geschlitzte Abziehfolie (10 cm / 20 cm). Der senkrechte Schenkel (20 cm) wird zuerst am oberen Ende punktweise durch stellenweises Lösen des Abziehstreifens fixiert, danach der Streifen in den Kehlbereich gefaltet. Zur Verklebung ist die unterseitige Schutzfolie des 20 cm-Streifens abzuziehen und möglichst blasenfrei anzudrücken.



1. FDB SILVER SK BLUE anarbeiten



2. Liner vorbereiten



3. Auslegen



4. Anlegen und Liner einknicken



5. Anheften



6. 20 cm-Liner abziehen



7. 10 cm-Liner abziehen



8. Andrücken

Dann folgt der 10 cm-Streifen zur Verklebung auf der flächigen Dampfsperre. **FDB SILVER SK BLUE CONNECT** darf nicht länger als zwei Wochen frei bewittert werden. Objektspezifische Einzelfreigabe nach Rücksprache möglich.

REINIGUNG

Bei Verschmutzung Hände mit warmem Wasser reinigen. Werkzeuge falls erforderlich mit Wasser oder Verdünnung säubern.



LIEFERFORM

Rolle zu 0,30 x 50 m
2 Rollen pro Karton

LAGERUNG

12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung lagerfähig in trockenen, gut durchlüfteten, lichtgeschützten und temperierten (+20 °C) Räumen.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

FDB SILVER SK BLUE CONNECT ist ein Erzeugnis; Erzeugnisse brauchen kein Sicherheitsdatenblatt laut den geltenden europäischen Normen (Reg. 1906/2007/CE-REACH). Nach unseren Erkenntnissen geht von diesem Produkt keine Gefahr für den menschlichen Organismus aus. Wir empfehlen bei der Verarbeitung des Produkts Handschuhe und Brille zu tragen. Die Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz sind einzuhalten.

PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH

ENTSORGUNG

Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.